

|   |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
| Dokumentnavn:<br>FDV-Moelven- vannfast brannimpregnert Gran utvendig kledning Opsjon 10 |  |                                       |
| Dokumentnummer:<br>2.1.5.1.10   | Versjon:<br>1                            | Tidligere versjon:<br>(op14)          |
| Utarbeidet av:<br>Per B Skreden   | Kontrollert av:<br>Øivind Østby-Berntsen | Godkjent av:<br>Øivind Østby-Berntsen |
| Rev dato:<br>11.09.2023   | Side:<br>1 av 1                          |                                       |

## FDV-DOKUMENTASJON

### Vannfast brannimpregnert Gran utvendig kledning

| Vannfast brannimpregnert Gran utvendig kledning   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Brannteknisk klassifisering</b>  | NS-EN 13501-1 / B-s1,d0 Gran<br>NS-EN 13501-2 trelast K <sub>2</sub> 10<br>18-48 mm | <b>Samsvarssertifikat</b><br>1070 – CPR –709       |
|   |   | <b>Andre klassifiseringer</b><br>EXT iht. EN 16755 |
| MATERIALSPESIFIKASJON   |   |  |
| <b>Produktbeskrivelse</b>   | Vannfast brannimpregnert Gran utvendig kledning                                     |  |
| <b>Treslag:</b>   | Gran  |  |
| <b>Profil:</b>  | Ihht standard profiler i prislste, eller spesialproduserte profiler                 |  |
| <b>Dimensjon:</b>   | Ihht standard trelastdimensjoner  |  |
| <b>Kvalitet / sortering:</b>  | Kledningskvalitet   |  |
| LAGRING OG HÅNTERING FØR MONTASJE   |   |  |
| <p>Moelven Vannfast brannimpregnert Gran har egenskaper beregnet for anvendelse utendørs uten beskyttelse av overflatebehandling. Kledningen er av høy kvalitet og bør håndteres med varsomhet for å unngå unødvendig skader. Kledningen er transportbeskyttet gjennom pakking med plast for å holde kledningen fri for smuss og støv. Kledningen må lagres tørt og luftig under tak.</p>   |   |  |
| MONTERING   |   |  |
| <p>Moelven Vannfast brannimpregnert Gran er for utendørs bruk. Produktet skal ikke stå i jordkontakt, eller i vedvarende kontakt med fuktighet. Kledningen skal luftes på baksiden, min. 22mm. Det skal brukes rustfrie festemidler. Se ellers byggdetaljblader fra Sintef Byggforsk 542.101 for stående og liggende utvendig kledning.</p> <p>NB: Moelven Vannfast brannimpregnert Gran behandlingen vil i den første tiden etter montering kunne gi noe avrenning som kan misfarge andre materialer. Det er spesielt viktig å planlegge gode detaljer ned mot grunnmur/betong.</p> <p>Man må ved vannfast brannimpregnering påregne skjolder og dråper i treoverflaten.</p> <p>Bruk hansker, vernebriller og partikkelmaske P2 ved bearbeiding og saging. Vask hender før måltid eller toalettbesøk.</p> <p>Avfall / avkapp er ikke farlig avfall. Det leveres som blandet avfall/restavfall(9912) på godkjent avfallsmottak.</p> |   |  |
| ETTERBEHANDLING   |   |  |
| <p>Moelven Vannfast brannimpregnert Gran kan stå ubehandlet etter montering. Det vil ikke være behov for ytterligere behandling, og brannbeskyttelsen varer normalt gjennom produktets levetid. Ønskes en overflatebehandling, kan dette gjøres først tidligst etter et år etter montering og da anbefales Drywood Woodstain.</p>   |   |  |
| VEDLIKEHOLD   |   |  |
| <p>Kledningen bør rengjøres slik at forurensning fra omgivelsene ikke får bygge seg opp på utsatte flater. Dette gjøres ved spyling med vann og evt børste. Ikke bruk høytrykksspyler.</p> <p>I henhold til kapittel 4-2 i TEK 17 skal ansvarlig utførende overlevere dette FDV dokument til eier av bygget, og eier skal oppbevare dokumentet for bruk under driftsfasen. Kopi av dette FDV dokument oppbevares av produsent.</p>  |   |  |