

## PRODUKTINSTRUKTION

### BT Brandskyddat Trä Standard brandimpregnering v2 – Träfasad granpanel

Moelven Wood Projekt  
Moelven Wood AB  
Box 8006  
650 08 Karlstad

Tlf: 010-1225060  
projekt.woodab@moelven.se  
[www.moelven.com/WoodProjekt](http://www.moelven.com/WoodProjekt)

#### INFORMATIONSTRUKTUR

Informationen i Byggvarudeklarationen (BVD) är överstyrande informationen i Produktinstruktionen. Informationen i Produktinstruktionen är överstyrande information på ev annan plats tex webbsidor.

#### BYGGVARUDEKLARATION

I övrigt hänvisas till aktuell Byggvarudeklaration (BVD).

#### Brandteknisk klassificering

Brandklasser enligt aktuella dokument via moelven.se

#### MATERIALSPECIFIKATION

Produktbeskrivning : Träfasad granpanel  
Träslag : Gran  
Profil : Normalt standardprofiler  
Dimension : Normalt standard  
Kvalité / sortering : G4-2

#### LAGRING OCH HANTERING INNAN MONTAGE

Brandimpregnerat trä skall lagras **torrt och luftigt** på byggarbetsplatsen / lagret  
Brandimpregnerat trä skall **inte utsättas för fuktighet under lagringstiden**.

#### MONTERING

Brandimpregnerat trä ska inte stå i direkt kontakt med jord, eller direkt kontakt med fuktighet, klädningen skall luftas på baksidan, min. 22mm.

Ändrät grundoljas, grundas och målas så fort som möjligt.

Rostfria eller galvaniserade infästningar. Avfall / restvaror kan komposteras.

WFP Brandimpregnerad spikläkt som levereras utan målning ska snarast möjligt byggas in bakom en skyddande panel. Vid påmontering av annan panel än träbaserad panel kan det uppstå en kemiskt reaktion mellan läkt och annat panelmaterial. Ta kontakt med materialleverantör för närmare vägledning.

#### EFTERBEHANDLING

**Granpanel BT WFP Brandimp levereras som standard grundmålad och mellanstruken.**

**Enligt Bruksklass EXT** utförs grundmålningen med 1 strykning 3 sidor med Teknos Teknol 2881 och mellanstrykningen görs 1 strykning 3-sidor med Teknos Nordica Eco. Total påläggsmängd 250 g/m<sup>2</sup> våtfilm.

**Toppmåling** kan ske med Teknos Noridca Eko Husfärg och **ska ske efter montering omedelbart så snart vädret tillåter.**

Ändrät grundoljas, grundas och målas så fort som möjligt av kund på arbetsplats.

Mät fukttinnehåll innan ny målning. Panelen får inte ha högre fukthalt än 17%. Vid fuktmätning av brandimpregnerat trä måste fukt-vägningsmetoden användas.

#### UNDERHÅLL

**Detta dokument skall förvaras av fastighetsägaren (ansvarig för underhåll).**

Klädning/behandlingen inspekteras varje år. Underhållsjournal rekommenderas. Skador i behandlingen rengöres och målas omedelbart med toppfärg enligt ovan (efterbehandling), för att undvika utfällning av brandimpregneringen och upptagning av fukt.

Normalt bör ommålning ske efter 8-12 år eller tätare om underhåll är nödvändigt. Gäller inte hyvlad yta där ommålning kan behövas tätare till mycket tätare med toppfärg enligt ovan (efterbehandling). Klädningen bör rengöras innan ny bestrykning dock ej med högtryckstvätt.

Mät fukttinhåll innan ny målning. Panelen får inte ha högre fukthalt än 17%. Vid fuktmätning av brandimpregnerat trä måste fukt-vägningsmetoden användas.

**DATA**

**DATUM: 2020-02-10**