

Filmbelagt kryssfinér av bjørk

1 PRODUKTBESKRIVELSE

Kryssfiner av bjørk er overflatebehandlet med fenolfilm på begge sider. Filmen er som regel brun, og finnes også med et wiremønster (anti-skli) på den ene siden. Platene er limt med et vannfast lim (WBP- Water and Boil Proof). Fuktinnholdet i platene er 4-10 % RF.

Den filmbelagte overflaten er slitesterk, og beskytter mot fuktighet og forbedrer motstanden mot vær og slitasje. Platene er kantforseglet med vanntett akrylmaling. Ved kapping brytes kantforseglingen, og det er viktig å forsegle på ny dersom den kappes eller tilpasses.

Lagring før montering

Kryssfinerplater fra Moelven skal lagres plant, stabilt og med minst 10 cm klaring fra gulv/terrenget. Platene må være tildekket på en slik måte at de ikke blir eksponert for direkte sollys og/eller oppfuktning. Ved direkte påvirkning av vann eller kondens under lagring må «skjolder» påregnes. Også ved store temperatur- og fuktsvingninger må noe kuring påregnes. Platene bør akklimatiseres til den fuktighet som er tilstede på den aktuelle arbeidsplassen.

Antatt levetid/brukstid

Den biologiske/ytre påvirkningen på treverket vil variere ut fra beliggenhet, klima, utførelse og lignende, og vil påvirke levetiden. Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Vanlig vedlikehold

Ettersyn/kontroll

Normalt ingen rutiner

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ikke relevant

3 MILJØPÅVIRKNING

Ikke relevant

4 HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

5 BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:	Blandet, bearbeidet trevirke
Avfallshåndtering:	Forbrenning og energiutnyttelse
Opprinnelse	Næring: Bygg og anlegg
Kode for avfallsbehandling:	1149

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet. Det går i sin helhet til forbrenning og energiutnyttelse.

6 TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Moelven Wood AS
Organisasjonsnr.	NO 9418 09030 MVA
Postadresse	Sagvegen, 2074 Eidsvoll Verk
Telefon	(+47) 63 95 97 50
E-post	post.wood@moelven.no
Web	www.moelven.no

Versjon: 18.1