

**BT Brandskyddat Trä, impregnerat med WFP
– Träfasad granpanel**

Moelven Wood Projekt
Moelven Wood AB
Box 8006
650 08 Karlstad

Tlf: 010-1225060
Fax: 054-536410
www.moelven.se

Brandteknisk klassificering

B-s1,d0

alt
SP Fire 105 (obs att spikläkt ska brandimp)**Andra klassificeringar**Bruksklass Utomhus (EXT). Not: testad på annat färgfabrikat än nedan.
Fråga efter aktuella**MATERIALSPECIFIKATION**

Produktbeskrivning : Träfasad granpanel
Träslag : Gran
Profil : Antingen standardprofiler från prislista, eller specialproducerade profiler
Dimension : Standard eller special
Kvalité / sortering : G4-2

LAGRING OCH HANTERING INNAN MONTAGE

Brandimpregnerat trä skall lagras **torrt och luftigt** på byggarbetsplatsen / lagret
Brandimpregnerat trä skall **inte utsättas för fuktighet under lagringstiden**.

MONTERING

Brandimpregnerat trä ska inte stå i direkt kontakt med jord, eller direkt kontakt med fuktighet, klädningen skall luftas på baksidan, min. 22mm.
Ändrät grundoljas, grundas och målas så fort som möjligt.
Rostfria eller galvaniserade infästningar. Avfall / restvaror kan komposteras.

EFTERBEHANDLING

Granpanel BT Brandimp levereras som standard grundmålad vit (Bekvä) eller grundmålad och mellanstruken (Proffs).

Grundmålningen (Bekvä) görs 1 strykning 3 sidor med Cuprinol IP (vattenburen alkyd-akryl).
Levereras panelen mellanstruken (Proffs, 1 grundstrykning 1 toppstryk) så är mellanstrykningen med Cuprinol IP (vattenburen alkyd-akryl).

Granpanel BT Brandimp ska övermålas med totalt två lager toppfärg och kan målas med akrylatfärger från de flesta fabrikat. T ex Alcros Bestå, Täck och Fasad, Beckers Perfekt Akrylat och Perfekt Täcklasyr, Alpina uteakrylat, Nordica Eco, Flugger uteakrylat och Yunik Fasadfärg. Dessutom kan husfärger av typen alkydoljefärger användas. T ex Alcro Modern Oljefärg, Beckers Perfekt Oljefärg, Cuprinol fasadfärg, Tinova VX och Yunik Oljefärg Plus.

Övermålningsstryk 1 ska ske omedelbart efter montering (om inte panelen levererades mellanstruken) och stryk två sker omedelbart därefter så snart vädret tillåter.

Ändrät grundoljas, grundas och målas så fort som möjligt.

Mät fuktinnehåll innan ny målning. Panelen får inte ha högre fukthalt än 17%. Vid fuktmätning av brandimpregnerat trä måste fukt-vägningsmetoden användas.

UNDERHÅLL

Detta dokument skall förvaras av fastighetsägaren (ansvarig för underhåll).

Klädning/behandlingen inspekteras varje år. Underhållsjournal rekommenderas. Skador i behandlingen rengöres och målas omedelbart med toppfärg enligt ovan (efterbehandling), för att undvika utfällning av brandimpregneringen och upptagning av fukt.

Normalt bör ommålning ske efter 8-15 år eller tätare om underhåll är

nödvändigt. Gäller inte hyvlad yta där ommålning kan behövas tätare till mycket tätare med toppfärg enligt ovan (efterbehandling). Klädningen bör rengöras innan ny bestrykning dock ej med högtryckstvätt. Saltkristaller kan tränga fram genom målningen. Dessa borstas bort med borste.

Mät fuktinnehåll innan ny målning. Panelen får inte ha högre fukthalt än 17%. Vid fuktmätning av brandimpregnerat trä måste fukt-vägningsmetoden användas.

DATA	
DATUM: 2015-05-15	SIGNATUR: