

<b>Dokumentnavn:</b> FDV-Moelven- Vannfast brannimpregnert Furu, malm, termofuru Opsjon 12		
<b>Dokumentnummer:</b> 2.1.5.1.12	<b>Versjon:</b> 3	<b>Tidligere versjon:</b> Versjon 1, OP12(OP16)
<b>Utarbeidet av:</b> Øivind Østby-Berntsen	<b>Kontrollert av:</b> Pål Thomas Kvil	<b>Godkjent av:</b> Øivind Østby-Berntsen
<b>Rev dato:</b> 25.03.2026	<b>Side:</b> 1 av 1	

## FDV-DOKUMENTASJON

### Vannfast brannimpregnert Furu, Malmfuru, Termofuru m/u innfarg. utvendig kledning

Vannfast brannimpregnert Sagskåren eller høvlet Furu, Malmfuru, Termofuru m/u innfarging utvendig kledning			
<b>Brannteknisk klassifisering</b>	NS-EN 13501-1 / B-s2,d <sub>0</sub> Furu, malm, termo m/u innfarg NS-EN 13501-2 trelast K <sub>2</sub> 10 19-48mm	<b>Samsvarssertifikat</b>	1070 – CPR –709
		<b>Andre klassifiseringer</b>	EXT iht. EN 16755
<b>MATERIALSPESIFIKASJON</b>			
<b>Produktbeskrivelse</b>	Vannfast brannimpregnert Furu,Malmfuru,Termofuru m/u innfarg. utvendig kledning		
<b>Treslag:</b>	Furu,Malmfuru,Termofuru m/u innfarg.		
<b>Profil:</b>	Ihht standard profiler i prislister, eller spesialproduserte profiler		
<b>Dimensjon:</b>	Ihht standard trelastdimensjoner		
<b>Kvalitet / sortering:</b>	Kledningskvalitet		
<b>LAGRING OG HÅNTERING FØR MONTASJE</b>			
Moelven Vannfast brannimpregnert Furu,Malmfuru,Termofuru m/u innfarg. har egenskaper beregnet for anvendelse utendørs uten beskyttelse av overflatebehandling. Kledningen er av høy kvalitet og bør håndteres med varsomhet for å unngå unødvendig skader. Kledningen er transportbeskyttet gjennom pakking med plast for å holde kledningen fri for smuss og støv. Kledningen må lagres tørt og luftig under tak.			
<b>MONTERING</b>			
Moelven Vannfast brannimpregnert Furu,Malmfuru,Termofuru m/u innfarg. er for utendørs bruk. Produktet skal ikke stå i jordkontakt, eller i vedvarende kontakt med fuktighet. Kledningen skal luftes på baksiden, min. 22mm. Det skal brukes rustfrie festemidler. Se ellers byggedetaljblader fra Sintef Byggforsk 542.101 for stående og liggende utvendig kledning.			
NB: Moelven Vannfast brannimpregnert Furu,Malmfuru,Termofuru m/u innfarg. Behandlingen vil i den første tiden etter montering kunne gi noe avrenning som kan misfarge andre materialer. Det er spesielt viktig å planlegge gode detaljer ned mot grunnmur/betong.			
Man må ved vannfast brannimpregnering påregne skjolder og dråper i treoverflaten.			
Bruk hansker, vernebriller og partikkelmaske P2 ved bearbeiding og saging. Vask hender før måltid eller toalettbesøk.			
Avfall / avkapp er ikke farlig avfall. Det leveres som restavfall på godkjent avfallsmottak.			
<b>ETTERBEHANDLING</b>			
Moelven Vannfast brannimpregnert Furu,Malmfuru,Termofuru m/u innfarg. kan stå ubehandlet etter montering.			
Innfarging: Innfarging benyttes for å redusere skjolder i gråningsperioden,og er en førpatinering. Innfargingen finnes i flere farger. Innfarging er en transparent prosess der treverkets naturlige egenskaper vil gjenspeiles.			
Fargeforskjellen (fargespillet) vil være større enn for beisede produkter.			
Det må påregnes naturlige fargeforskjeller fra bord til bord også i samme kledningsbord.			
<b>VEDLIKEHOLD</b>			
Kledningen bør rengjøres slik at forurensning fra omgivelsene ikke får bygge seg opp på utsatte flater. Dette gjøres ved spyling med vann og evt børste etter behov avhengig av klimatiske forhold. Ikke bruk høytrykksspyler.			
I henhold til kapittel 4-2 i TEK 17 skal ansvarlig utførende overlevere dette FDV dokument til eier av bygget, og eier skal oppbevare dokumentet for bruk under driftsfasen. Kopi av dette FDV dokument oppbevares av produsent.			