

Dokumentnavn: FDV-Moelven- Vannfast brannimpregnert Furu, malm, termofuru Opsjon 12		
Dokumentnummer: 2.1.5.1.12	Versjon: 4	Tidligere versjon: Versjon 3, OP12(OP16)
Utarbeidet av: Øivind Østby-Berntsen	Kontrollert av: Pål Thomas Kvil	Godkjent av: Øivind Østby-Berntsen
Rev dato: 02.07.2026	Side: 1 av 1	

FDV-DOKUMENTASJON

Vannfast brannimpregnert Furu, Malmfuru, Termofuru m/u innfarg. utvendig kledning

Vannfast brannimpregnert Sagskåren eller høvlet Furu, Malmfuru, Termofuru m/u innfarging utvendig kledning			
Brannteknisk klassifisering	NS-EN 13501-1 / B-s2,d0 Furu, malm, termo m/u innfarg NS-EN 13501-2 trelast K210 19-48mm	Samsvarssertifikat	1070 – CPR –709
		Andre klassifiseringer	EXT iht. EN 16755
MATERIALSPESIFIKASJON			
Produktbeskrivelse	Vannfast brannimpregnert Furu,Malmfuru,Termofuru m/u innfarg. utvendig kledning		
Treslag:	Furu,Malmfuru,Termofuru m/u innfarg.		
Profil:	Ihht standard profiler i prisliste, eller spesialproduserte profiler		
Dimensjon:	Ihht standard trelastdimensjoner		
Kvalitet / sortering:	Kledningskvalitet		
LAGRING OG HÅNDTERING FØR MONTASJE			
Moelven Vannfast brannimpregnert Furu,Malmfuru,Termofuru m/u innfarg. har egenskaper beregnet for anvendelse utendørs uten beskyttelse av overflatebehandling. Kledningen er er av høy kvalitet og bør håndteres med varsomhet for å unngå unødvendig skader. Kledningen er transportbeskyttet gjennom pakking med plast for å holde kledningen fri for smuss og støv. Kledningen må lagres tørt og luftig under tak.			
MONTERING			
Moelven Vannfast brannimpregnert Furu,Malmfuru,Termofuru m/u innfarg. er for utendørs bruk. Produktet skal ikke stå i jordkontakt, eller i vedvarende kontakt med fuktighet. Kledningen skal luftes på baksiden, min. 22mm. Det skal brukes rustfrie festemidler. Se ellers byggdetaljblader fra Sintef Byggforsk 542.101 for stående og liggende utvendig kledning.			
Behandlingen vil i den første tiden etter montering kunne gi noe avrenning som kan misfarge andre materialer. Det er spesielt viktig å planlegge gode detaljer ned mot grunnmur/betong. Man må ved vannfast brannimpregnering påregne skjolder og dråper i treoverflaten. Bruk hansker, vernebriller og partikkelmaske P2 ved bearbeiding og saging. Vask hender før måltid eller toalettbesøk.			
Avfall/avkapp er ikke farlig avfall. Det leveres som restavfall på godkjent avfallsmottak.			
ETTERBEHANDLING			
Innfarging: Innfarging benyttes for å redusere skjolder i gråningsperioden,og er en førpatinering. Innfargingen finnes i flere farger. Innfarging er en transparent prosess der treverkets naturlige egenskaper vil gjenspeiles. Fargeforskjellen (fargespillet) vil være større enn for beisede produkter. Det må påregnes naturlige fargeforskjeller fra bord til bord også i samme kledningsbord.			
VEDLIKEHOLD			
I henhold til kapittel 4-2 i TEK 17 skal ansvarlig utførende overlevere dette FDV dokument til eier av bygget. FDV fra malerfirma skal i tillegg oppbevares sammen med dette FDV-dokument. Eier av bygget er forpliktet til årlig å foreta inspeksjon av kledningens overflate og gjøre tiltak for å bibeholde de branntekniske egenskaper allerede første året etter at produktet ble montert og deretter en årlig inspeksjon og eventuelt vedlikehold/fornyng. Det vises til Forskrift om brannforebygging. Dette grunnet at de brannhemmende egenskapene forvitres over tid, avhengig av lokasjon, vær og hvorledes produktet ivaretas. Inspeksjoner og vedlikeholdsarbeid bør journalføres. Eier av bygget kan i den forbindelse søke råd hos Teknos eller tilsvarende leverandører av brannbeskyttede overflatebehandlingsprodukter. Kledningen bør rengjøres slik at forurensning fra omgivelsene ikke får bygge seg opp på utsatte flater. Dette gjøres ved spyling med vann og evt børste. Ikke bruk høytrykksspyler. Kopi av dette FDV dokument oppbevares av produsent.			