

Dokumentnavn: FDV-Moelven- Brannimpregnert kryssfinér i Furu STUDIO		
Dokumentnummer: 2.1.5.2.05	Versjon: 1	Tidligere versjon:
Utarbeidet av: Per Skreden	Kontrollert av: Øivind Østby-Berntsen	Godkjent av: Øivind Østby-Berntsen
Rev dato: 19.09.2023	Side: 1 av 1	

FDV-DOKUMENTASJON

Brannimpregnert kryssfinér i Furu, studio , perforert

Brannimpregnert furu kryssfiner, fra Moelven Wood AS, Fireguard-IV, perforert, evt eikefinert, evt lakk,			
Brannteknisk klassifisering	NS-EN 13823 / B-s1,d0	Samsvarssertifikat	1070 – CPR –710
	Kryssfiner K210 =12 mm	Andre klassifiseringer	-
MATERIALSPESIFIKASJON			
Produktbeskrivelse:	Furu kryssfiner benevnt som «Fireguard impregnert furu kryssfiner» impregnert i en vakuum-trykk prosess med FG-		
Treslag:	Furu		
Profil:	Rette kanter		
Dimensjon:	tykkelse på 12 mm og nominell densitet ≥ 670 kg/m3		
Overflate:	Saltrester kan forekomme. Merker av strø vil være synlige. På plater som skal benyttes synlig / uten dekkende behandling vises små «nålestikk».		
Kvalitet / sortering:	Kryssfinér vannfast limt (WPB)		
LAGRING OG HÅNDTERING FØR MONTASJE			
Brannimpregnert kryssfinér må lagres tørt og luftig i aklimatisert, temperert lager før bruk.			
Moelven sine interiørplater leveres med en trefuktighet 10% + - 2 % Fuktigheten i norske bygg varierer med årstidene. Det er viktig at platene får akklimatisere seg i et klima og miljø som er mest mulig likt der det skal monteres.			
NB! viktig å la platene være i plast emballasjen under akklimatisering. Moelven plater skal akklimatiseres før montering. Fireguardimpregnert tre må lagres under tak og på tørt underlag på byggeplass.			
Fireguardimpregnert tre må ikke utsettes for fuktighet under lagring.			
MONTERING			
Platene kan være noe ujevne, samt at kantene er ujevne mhp farge og saltopptak – disse kan evt kantskjæres.			
Monteres på substrat av A1 eller A2-s1, d0 med tykkelse ≥12mm og tetthet ≥600kg/m3 uten luftspalte. Festes til underlaget med spiker, skruer eller beslag.			
Brannimpregnert kryssfinér skal ikke stå i direkte kontakt med fuktighet.			
Avfall / avkapp: Blandet avfall/restavfall (9912) leveres på godkjent avfallsmottak			
ETTERBEHANDLING			
Brannimpregnert kryssfinér kan leveres uten overflatebehandling.			
Brannimpregnert kryssfinér kan overflatebehandles med følgende systembehandling fra Teknos: Alpocryl UV-grund 1308 + UV Topcoat 651-172-1000.			
Alternativt beiset med Teknostain 1993-02, lakkert med Uvilux 651-11420.			
For ytterligere informasjon kontaktes Teknos på +47 31294900.			
Platene bør rengjøres / pusses for evt. impregneringsrester før overflatebehandling.			
VEDLIKEHOLD			
Renhold: Støvsuging, støvtørking eller tørk med fuktet klut (minst mulig vann)			
Skade: Skadde plater skiftes.			
Kopi av dette FDV dokument oppbevares av produsent.			

Moelven Wood AS, Sagvegen, 2074 Eidsvoll Verk, Telefon: + 4763957050,

E-post: post.wood@moelven.no, www.moelven.no, Org.nr. 941809030