



NYHET!

PEFC

EPD

Kan gjenbrukes flere ganger

Glatt støpeflate

Fuktbestandig

Kortreist



Sveform®

Sveform er en forskalingsplate laget av fuktbestandige sponplater med vannfast overflatebehandling. Platen er behandlet med UV-lakk for å gi en glatt støpeflate og løsner derfor lett fra betongen.

Sveform[®] forskalingsplate

Sveform er en forskalingsplate laget av råmaterialer fra Skandinaviske sagbruk. Platen produseres i Sverige, noe som sikrer en kortreist og bærekraftig løsning skreddersydd for nordiske forhold.

Bruksområde

Sveform brukes til forskaling og kan gjenbrukes flere ganger, avhengig av hvor skånsomt platen håndteres. Platen kan også brukes som emballasje og skjerming.

Distribusjon

Sveform er lagerlagt på Moelvns sentrallager i Brumunddal, og kan samlastes med andre type varer du kjøper av Moelven. Ledetid ca. 3-5 dager.

Lagring og håndtering

Oppbevar Sveform på et plant underlag. Vi anbefaler ikke utendørs lagring over lang tid, men ved utendørs lagring skal platene beskyttes mot nedbør og UV-stråling. Platene kan stables på hverandre, men det skal ikke være fuktighet mellom platelagene når de lagres. Viktig! Husk å binde platene sammen ved flytting, da den glatte overflaten kan føre til at stablede plater sklir.

Montering

Nye Sveformplater trenger ikke oljes før bruk, men ved gjentagende bruk anbefaler vi at platene oljes. Monter Sveform med et stabilt og dimensjonert rammeverk slik at platens form bevares under støpningen. Kuttflater trengs ikke kantbeskyttes. For ytterligere informasjon se dokumentet Montering-forskalingsplater på moelven.no.

Avfallshåndtering

Sorteres som behandlet trevirke og inneholder ikke miljøfarlig stoffer.

Spørsmål

Kontakt din distriktssjef eller kundesenteret på 63 95 97 50 eller post.wood@moelven.no.

Produktfakta

Densitet/tetthet:	ca 670 kg/m ³
Tykkelse:	15 mm (+/- 0,3 mm)
Lengde:	1500 mm (+/- 5 mm)
Bredde:	750 mm (+/- 5 mm)
Vinkelretthet:	+/- 1,5 mm/m
Antall plater i pall:	52 stk
Svellegrad:	max 12%
Uttrekkskraft:	124 kg
Skjærkraft på skrue:	258 kg
15 mm plate:	Bøyefasthet 16 [MPa], Bøyestivhet 2400 [MPa]
Formaldehydemisjon:	Sveform oppfyller gjeldene standard EN 13986
Emisjonsklasse:	E1
Opprinnelsesland:	Sverige
EPD:	NEPD-8631-8298-SE
Dokumentasjon:	PEFC sertifisert

