

Dokumentnavn: KLT i Gran		
Dokumentnummer:	Versjon: 2	Tidligere versjon: 1
Utarbeidet av: Per Skreden	Kontrollert av: Øivind Østby-Berntsen	Godkjent av: Øivind Østby-Berntsen
Rev dato: 19.09.2024	Side: 1 av 1	

FDV-DOKUMENTASJON

KLT Gran (krysslimt massivtre i gran)

KLT av gran fra Moelven Wood AS, levert av Moelven Wood AS			
MATERIALSPESIFIKASJON			
Produktbeskrivelse:	Gran KLT-plater (krysslimt massivtre i gran)		
Treslag:	GRAN		
Profil:	Rette kanter		
Dimensjon:	Tykkelse på ≥ 15 mm og nominell densitet ≥ 470 kg/m ³		
Overflate:	Ubehandlet, behandlet, hardvoksoljet		
Kvalitet / sortering:	vannfast limt (MUF)		
LAGRING OG HÅNDTERING FØR MONTASJE			
KLT må lagres tørt og luftig i aklimatisert, temperert lager før bruk. Moelven sine interiørplater leveres med en trefuktighet 8 % + - 2 % Fuktigheten i norske bygg varierer med årstidene. Det er viktig at platene får akklimatisere seg i et klima og miljø som er mest mulig likt der det skal monteres. NB! viktig å la platene være i plast emballasjen under akklimatisering. Moelven plater skal akklimatiseres før montering. Fireguardimpregnert tre må lagres under tak og på tørt underlag på byggeplass.			
MONTERING			
Platene kan være noe ujevne, – disse kan evt kantskjæres. Avfall / avkapp: 1141/1142			
ETTERBEHANDLING			
Standard KLT leveres uten overflatebehandling fra Moelven Wood AS. Kan også leveres beiset eller hardvoksbehandlet, da bør platene rengjøres / pusses før overflatebehandling.			
VEDLIKEHOLD			
Renhold: Støvsuging, støvtørring eller tork med fuktet klut (minst mulig vann) Skade: Skadde plater skiftes.			