

FDV-dokument

Brannimpregnerte trepanel Gran

Brannimpregnert Trepanel/kledning av gran, høvlet forside, fra Moelven Wood AS, Fireguard-IV	
Moelven Wood AS Sagveien NO 2074 Eidsvoll Verk	Tlf: + 47 63 95 97 50 Email: post.wood@moelven.no www.moelven.no
Brannteknisk klassifisering	NS-EN 13501-1 / B-s1,d ₀ NS-EN 13501-2 trelast K ₂ 10 ≥15
Samsvarssertifikat	1070 – CPR –709
Andre klassifiseringer	INT 2 / INT 1 iht. EN 16755
MATERIALSPESIFIKASJON	
Produktbeskrivelse	Brannimpregnert Trepanel/kledning av gran, høvlet forside, fra Moelven Wood AS, (Impregnert i en vakumtrykkprosess med FG-IV)
Treslag:	Alle
Profil:	Ihht standard profiler i prisliste, eller spesialproduserte profiler
Dimensjon:	Ihht standard trelastdimensjoner
Kvalitet / sortering:	Kvalitet ihht produktgruppespesifikasjon
LAGRING OG HÅNTERING FØR MONTASJE	
Treproduktene er av høy kvalitet og bør håndteres med varsomhet for å unngå unødvendig skader. Treproduktene er normalt transportbeskyttet gjennom pakking med plast for å holde Treproduktene fri for smuss og støv. Treproduktene skal ikke lagres i direkte kontakt med vann eller eller i bakkekontakt. Fireguardimpregnert tre må lagres under tak og på tørt underlag på byggeplass. Fireguardimpregnert tre må ikke utsettes for fuktighet under lagring .	
MONTERING	
Brannimpregnert Trepanel er beregnet for innendørs bruk. Produktet skal ikke ha vedvarende kontakt med fuktighet. Det skal brukes rustfrie festemidler. Fireguardimpregnert tre skal ikke stå i direkte kontakt med fuktighet. Se ellers Byggdetaljblad for innvendige paneler. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å pusse/børste bort brannimpregneringsrester. Det skal brukes galvaniserte eller rustfrie festemidler. Avfall / avkapp leveres som restavfall på godkjent avfallsmottak. Avfall / avkapp er ikke farlig avfall. Det leveres som brennbart restavfall på godkjent avfallsmottak.	
ETTERBEHANDLING	
Ubehandlet panel kan overflatebehandles med vanntynnbar klar- eller pigmentert lakk fra Teknos: Teknoclear Aqua 1331. Det kan også benyttes vanntynnbar klarlakk fra Sherwin Williams; EM/93033-197 evt pigmentert lakk; f.eks. EG/93015-1 Hvit. Ved bruk av andre vanntynnbare systemer tar Moelven intet ansvar. Evt impregneringsrester på panelene bør børstes eller pusses bort før overflatebehandling. Panelene kan også leveres industrielt overflatebehandlet med produktene over. Videre overflatebehandling eller utbedring bør gjøres med samme	
VEDLIKEHOLD	
Renhold: Støvsuging, støvtørking eller tørk med fuktet klut Skade: Skadde paneler skiftes. Lakkskader utbedres med samme lakk. Løpende vedlikehold: Som renhold og skadeutbedring Kopi av dette FDV dokument oppbevares av produsent.	
2.1.5.1.10REV1 – 2019	