

FDV-dokument

Vannfast brannimpregnert Gran

UTVENDIG KLEDNING	
Moelven Wood AS Postboks 134 2391 Moelv	Tlf: + 47 63 95 97 50 Email: post.wood@moelven.no www.moelven.no
Brannteknisk klassifisering	NS-EN 13501-1 / B-s1,d ₀ Gran NS-EN 13501-2 kledning K ₂ 10 ≥21
Samsvarssertifikat	1070 – CPR –709
Andre klassifiseringer	EXT iht. EN 16755
MATERIALSPESIFIKASJON	
Produktbeskrivelse	Vannfast brannimpregnert Gran utvendig kledning
Treslag:	Gran
Profil:	Ihht standard profiler i prisliste, eller spesialproduserte profiler
Dimensjon:	Ihht standard trelastdimensjoner
Kvalitet / sortering:	Kledningskvalitet
LAGRING OG HÅNDTERING FØR MONTASJE	
<p>Moelven Vannfast brannimpregnert Gran har egenskaper beregnet for anvendelse utendørs uten beskyttelse av overflatebehandling. Kledningen er av høy kvalitet og bør håndteres med varsomhet for å unngå unødvendig skader. Kledningen er normalt transportbeskyttet gjennom pakking med plast for å holde kledningen fri for smuss og støv. Kledningen skal ikke lagres i direkte kontakt med vann eller i bakkekontakt. Uinnpakket kledning skal ikke lagres i sollys.</p>	
MONTERING	
<p>Moelven Vannfast brannimpregnert Gran er for utendørs bruk. Produktet skal ikke stå i jordkontakt, eller i vedvarende kontakt med fuktighet. Kledningen skal luftes på baksiden, min. 22mm. Det skal brukes rustfrie festemidler. Se ellers byggedetaljblader fra Sintef Byggforsk 542.101/2 for stående og liggende utvendig kledning.</p> <p>NB: Moelven Vannfast brannimpregnert Gran behandlingen vil i den første tiden etter montering kunne gi noe avrenning som kan misfarge andre materialer. Det er spesielt viktig å planlegge gode detaljer ned mot grunnmur/betong.</p> <p>Bruk hansker, vernebriller og partikkelmaske P2 ved bearbeiding og saging. Vask hender før måltid eller toalettbesøk.</p> <p>Avfall / avkapp er ikke farlig avfall. Det leveres som brennbart restavfall på godkjent avfallsmottak.</p>	
ETTERBEHANDLING	
<p>Moelven Vannfast brannimpregnert Gran kan stå ubehandlet etter montering. Det vil ikke være behov for ytterligere behandling, og brannbeskyttelsen varer normalt gjennom produktets levetid. Ønskes en overflatebehandling, kan dette gjøres førs etter et år etter montering og da anbefles Drywood Woodstain</p>	
VEDLIKEHOLD	
<p>Kledningen bør rengjøres slik at forurensning fra omgivelsene ikke får bygge seg opp på utsatte flater. Dette gjøres ved spyling med vann og evt børste. Ikke bruk høytrykksspyler.</p> <p>I henhold til kapittel 4-2 i TEK 17 skal ansvarlig utførende overlevere dette FDV dokument til eier av bygget, og eier skal oppbevare dokumentet for bruk under driftsfasen. Kopi av dette FDV dokument oppbevares av produsent.</p>	