

Produktdatablad Panel Furu & Gran

Varetekst	Dim mm.	Lm/m2	Stk bunt	Lm bunt	M2/bunt	Bunt pk	Lm/pk	M2/pk	Vekt bunt
Heltrepanel furu	13x095	11,80	8	33,6	2,85	66	2 218	188	19,9
Heltrepanel furu	13x120	9,10	8	33,6	3,69	54	1 814	199	25,2
Heltrepanel furu	13x145	7,40	6	25,2	3,41	48	1 210	163	22,8
Heltrepanel furu	13x170	6,30	6	25,2	4,00	40	1 008	160	26,7
Heltrepanel furu	21x145	7,40	4	16,8	2,27	35	588	79	24,6
Heltrepanel furu	21x170	6,30	4	16,8	2,67	30	504	80	28,8
Heltrepanel furu	21x195	5,70	4	16,8	2,95	24	403	71	33,0
Heltrepanel furu	28x170	6,70	4	16,8	2,51	24	403	60	38,4
Varetekst	Dim mm.	Lm/m2	Stk bunt	Lm bunt	M2/bunt	Bunt pk	Lm/pk	M2/pk	Vekt bunt
Heltrepanel gran	12x070	16,70	10	42,0	2,51	60	2 520	151	16,9
Heltrepanel gran	12x095	11,80	10	42,0	3,56	44	1 848	157	23,0
Heltrepanel gran	12x120	9,10	8	33,6	3,69	45	1 512	166	23,2
Heltrepanel gran	13x095	11,76	8	33,6	2,86	44	1 478	126	19,9
Heltrepanel gran	13x120	9,10	8	33,6	3,69	36	1 210	133	25,2
Heltrepanel gran	13x145	7,40	6	25,2	3,41	42	1 058	143	22,8

Tekst	Informasjon
Råstoff	Skandinavisk furu og gran
Trefuktighet furu	12,00 % +/-2,00 %
Trefuktighet gran	16,00 % +/-2,00 %
Montering	Spikres til spikerslag med egnet dykkert. Panel over 120 mm monteres med to spiker i front
	Ikke lim i langsående not/fjær konstruksjon, det låser panelt.
Endeskjøter	Skal alltid limes med egnet lim.
Skrapkant (radien)	For å sikre best mulig overflatebehandling har alle våre skrapkantpaneler en liten radien
Monteringsanvisning	https://www.moelven.com/no/produkter-og-tjenester/panel/montering/
Festemiddler	Dykkert 1,6 mm tykkelse, lengde tre ganger tykkelsen på panelbordet
Kondisjonering	Panelet skal kondisjoneres i 48 timer ved ca 20 grader før montering
Relativ luftfuktighet	Anbefalt relativ luftfuktighet i rommet 40-60 % RF ved ca 20 grader.
Overflate	Glatthøvlet/Børstet
Farger overflatebehandlinger	https://www.moelven.com/no/produkter-og-tjenester/bygge-og-bo/
Overflatebehandling	Ubehandlet, beiset, lakkert, malt, oljet og hvitlasert
Vedlikehold	Vaskes med mildt såpevann og en en lett oppvridd fuktig klut
Dokumentasjon	https://www.moelven.com/no/no/interiorprodukter-i-tre/panel/sprekk/
Hjemmeside	https://www.moelven.com/no/produkter-og-tjenester/bygge-og-bo/

Ytterligere informasjon

Før montering må gulvet kontrolleres for synlige feil, farge og struktur - i god belysning eller dagslys. Tregulv er et naturprodukt, med iboende egenskaper som kvister, årringer og fargevariasjoner. For å sikre en jevn fordeling av struktur og nyanser, anbefaler vi at det åpnes og velges fra flere bunter før montering starter. Skadede og defekte bord bør ikke brukes, alternativt monteres på et egnet sted. Alle bord som monteres regnes som godkjent av montør og/eller eier. Monterte gulv kan ikke reklameres. Eier har ansvar for å kontrollere at undergulvet er tørt og plant. Fuktspærre skal benyttes. Før montering må eier sikre at alle krav i monteringsanvisningen er oppfylt. Moelven tar kun ansvar for feil dersom gulvet er montert og vedlikeholdt

Sertifisert og bærekraftig råmateriale

Våre tregulv produseres av sertifisert og bærekraftig råvaremateriale, som er så kortreist som mulig. Vi bruker kun vannbaserte og miljøvennlige produkter i overflatebehandlingen. Bruk av tregulv bidrar derfor både positivt både på innemiljøet, og på klimaregnskapet.