



NYHET!

FSC, PEFC og EPD sertifisert

Kortreist

Fuktbestandig

Glatt støpeflate

Gjenbrukbar – 1 til 3 ganger



Sveform®

Sveform er en forskalingsplate laget av en fuktbestandig sponplate med vannfast overflatebehandling. Platen er klar til bruk, trenger ikke å oljes, gir en glatt støpning og løsner lett fra betongen.

Sveform® forskalingsplate

Sveform er en forskalingsplate laget av råmaterialer fra Skandinaviske sagbruk. Platen produseres i Skandinavia, noe som sikrer en kortreist og bærekraftig løsning, skreddersydd for nordiske forhold.

Hva

Sveform er en forskalingsplate laget av en fuktbestandig sponplate med vannfast overflatebehandling. Platen er behandlet med en UV-lakk for å gi en glatt støpeflate og løsne lett fra betongen.

Bruksområde

Sveform brukes til forskaling, emballasje og skjerming.

Distribusjon:

Sveform er lagerlagt på Moelvns sentrallager i Brumunddal, og kan samlastes med andre type varer du kjøper av Moelven. Ledetid ca. 3-5 dager

Gjenbruk:

Sveform kan gjenbrukes 1-3 ganger, avhengig av hvor skånsomt den håndteres.

Montering og forsegling

Sveform trenger ikke oljes før bruk. Monter Sveform med et stabilt og dimensjonert rammeverk slik at platens form bevares under støpningen.

Lagring og håndtering

Oppbevar Sveform på et plant underlag i et tørt innemiljø. Vi anbefaler ikke utendørs lagring, men ved kortvarig utendørs lagring skal platene beskyttes mot nedbør og UV-stråling. Platene kan stables på hverandre, men det skal ikke være fuktighet mellom platelagene når de lagres. Viktig! Husk å binde platene sammen ved flytting, da den glatte overflaten kan føre til at stablede plater sklir.

Akklimatisering

Tre påvirkes av temperatur og luftfuktighet, noe som kan føre til spenninger i platen som gjør at den slår seg. Når platen har akklimatisert seg, vil den gå tilbake til sin opprinnelige form.

Avfallshåndtering

Sorteres som vanlig trevirke og inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Spørsmål:

Kontakt din distriktssjef eller kundesenter på 65959750 eller post.wood@moelven.no

Produktfakta

Tetthet:	ca 670 kg/m ³ 15 mm
Tykkelse:	(+/- 0,3 mm)
Lengde:	1500 mm (+/- 5 mm)
Bredde:	750 mm (+/- 5 mm)
Ant plater i pall:	58 stk

Vinkelretthet:	+/- 1,5 mm/m
Svellegrad:	maks 12 %
Emisjonsklasse:	E1, Formaldehyd
Sertifisering:	FSC, PEFC, EPD
Opprinnelsesland:	Sverige

