

FDV - Limtre furu

Produkttype

Standard limtre i ubehandlet furu, produsert i henhold til CE-godkjenning nr 1070-CPR-501.



Materialspekifikasjon

Styrkeklasse: GL 30c iht NS-EN 14080: 2013

Trelast: Furu i styrkeklasse T22 og T15 (maskinelt sortert) eller LT30 og LT20 (visuelt sortert).

Strekfasthet henholdsvis 22MPa og 15 Mpa.

Limtype fingerskjøt: MUF, type 1 GP 90 M

Limtype lamell: MUF, type 1 GP 90 S

Limfugens motstand mot delaminering: NS-EN 14080-2013 metode B

Naturlig bestandighet mot nedbryting: 5

Formaldehydklasse: E1

Brannklasse: D-s2, d0

Overflatebehandling: Ingen

Vedlikehold

Innvendig: I prinsippet intet vedlikehold. Det anbefales å unngå og utsette produktet for høy fuktighet og deretter hurtig uttørking.

Utvendig: Overflatebehandles så raskt som mulig som utvendig treverk generelt, for eksempel med beis eller maling. Ettersees jevnlig, etterbehandles etter behov.

Miljøpåvirkning

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20% over lang tid, kan det utvikles muggsopp på overflaten.

Avfallshåndtering

Limtre i ubehandlet furu avfallssorteres som vanlig tre-avfall, og kan brennes i vanlig forbrenningsanlegg.